

# E27A

Mescola | Compound



## Caratteristiche del poliuretano | polyurethane characteristics

	Um	Norme   norms	Valore   value
Colore   colour			bianco   white
Durezza   hardness	SH/A	ISO 7619 type 1	70-72
Peso specifico   specific weight	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781	1,22
Carico di rottura   tensile strength	kg/cm <sup>2</sup>	ISO 37 type 1	22
Allungamento a rottura   elongation at breaking	%	ISO 37 type 1	800
Perdita all'abrasione   abrasion loss	mm <sup>3</sup>	ISO 4649	50
Temperatura di esercizio   operating temperature	°C		80
Resistenza ad acqua ed acidi   water and acid resistance			scadente   poor
Resistenza ad oli e gasolio   oils and fuel resistance			buona   good
Impermeabilità ai gas   gas impermeability			buona   good
Resistenza all'ozono   ozone resistance			eccellente   excellent

### Note / Notes :

- I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato
- The results obtained refers exclusively to the sample tested
- I risultati delle prove sul lotto in oggetto possono variare nei limiti definiti dalla scheda tecnica di riferimento
- The results of test made on the production batch, can range within limits described on the reference data sheet

### Tabella Tolleranze / Table Tolerances

	da / from	a / to	Um	tolleranze / tolerances
Durezza / hardness	-	-	SH/A	± 5

