

# TEXBEL 160

nastri in gomma / rubber belts

## Specifiche tecniche / technical specification

	Um	Norme / norms	Valore / value
Peso / weight	Kg/m <sup>2</sup>		6
Carico di rottura / tensile strength	Kg/cm	DIN 22102	160
Allungamento a rottura / elongation at breaking	%	DIN 22102	10
Max allung. al carico di lavoro / max. working elongation	%	DIN 22102	1,5
Adesione coperture / adhesions cover	N/mm	DIN 22102	≥ 4,5
Adesione tela tela / adhesions ply to ply	N/mm	DIN 22102	≥ 5
Diam. tamburo motore / min. diam. motor pulley	mm		200
Diam. tamburo di coda / min. diam. tail pulley	mm		180
Numero tele / number of plies	n°	DIN 22102	2
Composizione tessuto / fabric composition		DIN 22102	EP 80
Temperatura di esercizio / operating temperature	min. / max. °C		-40 ÷ 80

## Dimensioni / dimensions

	Um	Norme / norms	Valore / value
Spessore coperture superiore / top cover thickness	mm	DIN 22102	2
Spessore coperture inferiore / bottom cover thickness	mm	DIN 22102	1
Spessore totale / total thickness	mm	DIN 22102	6
Larghezza / width	mm	DIN 22102	-
Lunghezza / length	m	DIN 22102	-

## Caratteristiche delle coperture / cover characteristics

	Um	Norme / norms	Valore / value
Grado copertura / cover grade			Y
Carico di rottura / tensile strength	N/mm <sup>2</sup>		20
Allungamento a rottura / elongation at breaking	%		400
Perdita all'abrasione / abrasion loss	mm <sup>3</sup>		150
Durezza / hardness	SH/A		65

Tabella Tolleranze / Table Tolerances

	da / from	a / to	Um	tolleranze / tolerances
Durezza / hardness	-	-	SH/A	± 5