

specifiche tecniche | technical specifications

	um	norme norms	valore value
colore color			grigio grey
polimero base base polymer			NR
peso specifico specific weight	g/cm ³		1,13
durezza hardness	SH/A	ISO 7619-1	45
carico di rottura tensile strenght	N/mm ²	ISO 37-1	22
allungamento a rottura elongation at break	%	ISO 37-1	500
perdita abrasione abrasion loss	mm ³	ISO 4649	80
resistenza alla lacerazione tear resistance	N/mm	ISO 34-1 - Metodo B	35
temperatura d'esercizio operating temperature	min/max °C		-30÷120
idoneità contatto alimentare food contact suitability			No

dimensioni | dimensions

	um	norme norms	valore value
spessore thickness	mm		1÷20
larghezza width	m		1,6
lunghezza lenght	m		10

invecchiamento ad agenti termici | thermic agents degradation

	um	norme norms	valore value
Δ durezza Δ hardness	SH/A	ASTM D 576	
Δ carico di rottura Δ tensile strenght	%	ASTM D 576	
Δ allungamento a rottura Δ Elongation at break	%	ASTM D 576	

Tabella tolleranze | table tolerances

	da	a	Um	tolleranza tolerance
Durezza	-	-	SH/A	±5
larghezza Width	-	-	%	5
lunghezza Lenght	-	-	%	10
Spessore	0.5	1.5	%	25
Spessore	2	5	%	10
Spessore	6	20	%	7
Spessore	25	50	%	2