

specifiche tecniche | technical specifications

|                                                         | um                | norme   norms | valore   value  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| colore   color                                          |                   |               | giallo   yellow |
| polimero base   base polymer                            |                   |               | PU              |
| peso specifico   specific weight                        | g/cm <sup>3</sup> |               | 1,12            |
| durezza   hardness                                      | SH/A              |               | 70              |
| carico di rottura   tensile strength                    | N/mm <sup>2</sup> |               | 21              |
| allungamento a rottura   elongation at break            | %                 |               | 750             |
| perdita abrasione   abrasion loss                       | mm <sup>3</sup>   |               | 180             |
| compressione   Compression                              | %                 |               | 10              |
| resistenza alla lacerazione   tear resistance           | N/mm              |               | 70              |
| temperatura d'esercizio   operating temperature         | min/max °C        |               | -30÷80          |
| idoneità contatto alimentare   food contact suitability |                   |               | No              |

dimensioni | dimensions

|                      | um | norme   norms | valore   value |
|----------------------|----|---------------|----------------|
| spessore   thickness | mm |               | 12             |
| larghezza   width    | m  |               | 1              |
| lunghezza   length   | m  |               | 4              |

Tabella tolleranze | table tolerances

|                    | da  | a   | Um   | tolleranza   tolerance |
|--------------------|-----|-----|------|------------------------|
| Durezza            | -   | -   | SH/A | ±5                     |
| larghezza   width  | -   | -   | %    | 5                      |
| lunghezza   length | -   | -   | %    | 10                     |
| Spessore           | 0.5 | 1.5 | %    | 25                     |
| Spessore           | 2   | 5   | %    | 10                     |
| Spessore           | 6   | 20  | %    | 7                      |
| Spessore           | 25  | 50  | %    | 2                      |