

**specifiche mescola | compound specifications**

|                                               | um                | norme   norms       | valore   value |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| colore   color                                |                   |                     | nero   black   |
| polimero base   base polymer                  |                   |                     | SBR            |
| durezza   hardness                            | SH/A              | ISO 7619-1          | 69             |
| peso specifico   specific weight              | g/cm <sup>3</sup> | ISO 2781            | 1,4            |
| carico di rottura   tensile strength          | N/mm <sup>2</sup> | ISO 37-1            | 6              |
| allungamento a rottura   elongation at break  | %                 | ISO 37-1            | 248            |
| perdita abrasione   abrasion loss             | mm <sup>3</sup>   | ISO 4649            | 391            |
| resistenza alla lacerazione   tear resistance | N/mm              | ISO 34-1 - Metodo B | 19,6           |

**Tabella tolleranze | table tolerances**

|         | da | a | Um   | tolleranza   tolerance |
|---------|----|---|------|------------------------|
| Durezza | -  | - | SH/A | ±5                     |