

specifiche tecniche | *technical specifications*

|                                                                          | um                | norme   <i>norms</i> | valore   <i>value</i> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| peso   <i>weight</i>                                                     | kg/m <sup>2</sup> |                      | 8                     |
| carico di rottura   <i>tensile strength</i>                              | kg/cm             | DIN 22102            | 200                   |
| allungamento a rottura   <i>elongation at break</i>                      | %                 | DIN 22102            | 10                    |
| max allungamento al carico di lavoro   <i>max elongation at workload</i> | %                 | DIN 22102            | 1                     |
| adesione coperture   <i>adhesion between covers</i>                      |                   | DIN 22102            | ≥ 4,5 N/mm            |
| adesione tela-tela   <i>adhesion ply-to-ply</i>                          |                   | DIN 22102            | ≥ 5 N/mm              |
| diametro tamburo motore   <i>motor pulley diameter</i>                   | mm                |                      | 230                   |
| diametro tamburo di coda   <i>tail pulley diameter</i>                   | mm                |                      | 200                   |
| numero tele   <i>number of plies</i>                                     |                   | DIN 22102            | 2 n°                  |
| composizione tessuto   <i>fabric composition</i>                         |                   | DIN 22102            | EP 100                |
| temperatura d'esercizio   <i>operating temperature</i>                   |                   |                      | -30 ÷ 100 min/max °C  |

dimensioni | *dimensions*

|                                                              | um | norme   <i>norms</i> | valore   <i>value</i> |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------------|-----------------------|
| spessore copertura superiore   <i>top cover thickness</i>    | mm | DIN 22102            | 3                     |
| spessore copertura inferiore   <i>bottom cover thickness</i> | mm | DIN 22102            | 1                     |
| spessore   <i>thickness</i>                                  |    | DIN 22102            | 6,5 mm                |
| larghezza   <i>width</i>                                     |    |                      |                       |
| lunghezza   <i>length</i>                                    |    |                      |                       |

specifiche delle coperture | *cover specifications*

|                                                     | um                | norme   <i>norms</i> | valore   <i>value</i> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| grado coperture   <i>covers grade</i>               |                   |                      | MOR                   |
| carico di rottura   <i>tensile strength</i>         | N/mm <sup>2</sup> |                      | 14                    |
| allungamento a rottura   <i>elongation at break</i> | %                 |                      | 350                   |
| perdita abrasione   <i>abrasion loss</i>            | mm <sup>3</sup>   |                      | 250                   |
| durezza   <i>hardness</i>                           | SH/A              |                      | 65                    |

Tabella tolleranze | *table tolerances*

|                           | da | a | Um   | tolleranza   <i>tolerance</i> |
|---------------------------|----|---|------|-------------------------------|
| durezza   <i>hardness</i> | -  | - | SH/A | ±5                            |