

**specifiche tazza | cleat specifications**

|                | um   | norme   norms | valore   value |
|----------------|------|---------------|----------------|
| peso   weight  | kg/m |               | 4,29           |
| colore   color |      |               | nero   black   |

**specifiche mescola | compound specifications**

|                                              | um                | norme   norms | valore   value |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| polimero base   base polymer                 |                   |               | SBR            |
| durezza   hardness                           | SH/A              | ISO 7619-1    | 66             |
| peso specifico   specific weight             | g/cm <sup>3</sup> | ISO 2781      | 1,26           |
| carico di rottura   tensile strength         | N/mm <sup>2</sup> | ISO 37-1      | 13             |
| allungamento a rottura   elongation at break | %                 | ISO 37-1      | 277            |
| perdita abrasione   abrasion loss            | mm <sup>3</sup>   | ISO 4649      | 167            |
| composta da   Made of                        |                   |               | P26G           |

**specifiche tessuto | fabric specifications**

|                       | um               | norme   norms | valore   value |
|-----------------------|------------------|---------------|----------------|
| peso   weight         | g/m <sup>2</sup> |               | 270            |
| spessore   thickness  | mm               |               | 1              |
| composta da   Made of |                  |               | Tessuto a rete |

**trama | weft**

|                                              | um       | norme   norms | valore   value |
|----------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| carico di rottura   tensile strength         | daN/5 cm |               | 390            |
| allungamento a rottura   elongation at break | %        |               | 32             |
| torsioni   torsions                          | t/m      |               | 100            |
| qualità filo   yarn quality                  |          |               | 2200/1 PY      |
| costruzione fili   yarn construction         |          |               | 34             |

**ordito | warp**

|                                              | um       | norme   norms | valore   value |
|----------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| carico di rottura   tensile strength         | daN/5 cm |               | 290            |
| allungamento a rottura   elongation at break | %        |               | 23             |
| torsioni   torsions                          | t/m      |               | 100            |
| qualità filo   yarn quality                  |          |               | 2200/1 PY      |
| costruzione fili   yarn construction         |          |               | 34x2           |

**Tabella tolleranze | table tolerances**

|                                    | da | a | Um   | tolleranza   tolerance |
|------------------------------------|----|---|------|------------------------|
| Durezza                            | -  | - | SH/A | ±5                     |
| Spessore                           | -  | - | mm   | ±0.02                  |
| resa elastica   rebound resistance | -  | - | %    | ±3                     |
| dimensioni   dimensions            | -  | - |      | ISO 3302-1-M3          |